



Bossfull Silk

Couche de finition onctueuse de haute qualité en phase aqueuse pour murs intérieurs.

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

10 - 14 m² / l.

TEMPS DE SÉCHAGE

Tous les temps de séchage dépendent fortement de la température et de l'humidité de l'air.

Hors poussières après 1 à 3 heures.

Recouvrable après 4 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE

AIRLESS

Appliquer non-dilué.

Gicleur HEA 515 (vert):

Tamis de crosse: blanc.

Pression de peinture: 120 bar.

Gicleur: TradeTip 517 (jaune):

Tamis de crosse: blanc.

Pression de peinture: 180 à 220 bar.

AIRCOAT

Appliquer non-dilué.

Gicleur:

- surfaces étroites: 15.20

- surfaces larges: 15.40 - 17.50

Tamis de crosse: jaune.

Capuchon d'air vert.

Pression de peinture: 110 à 140 bar.

Pression d'air: 2 à 2,5 bar.

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ

1.44 kg/l

VISCOSITÉ

0.35-0.45 Pa.s (Physica, 2500/s, 23°C)

POINT-ÉCLAIR

ne s'applique pas

TAUX DE BRILLANCE

Semi-mat - 8-12 (150µm, ASTM 75°)

semi-mat - 5.1 (150µ, ASTM 85°)

EXTRAIT SEC

en volume: environ 44 %



Bossfull Silk

Couche de finition onctueuse de haute qualité en phase aqueuse pour murs intérieurs.

RÉSISTANCE AU LAVAGE	classe 1 - classification selon la norme DIN EN 13300 / DIN ISO 11998 - (< 5µm perte à 200 cycli)	
TAUX DE LIANT	en volume: environ 23.4%	
DONNÉES TECHNIQUES	pouvoir couvrant: classe 2 - classification selon DIN EN 1300 / ISO 6504-3	
POUVOIR COUVRANT	classe 2 selon DIN EN 13300/ ISO 6504-3	
VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.	
TEINTES	Blanc (1) et RAL 9010. Des teintes légères sont teintables sur le système MY-MX à partir du blanc. Aussi disponible en base MY-MX, B, C et D.	
EMBALLAGES	STANDARD	Blanc: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l RAL 9010: 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l <u>Autres teintes:</u> bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 4 l - 10 l base D: 1 l - 2,5 l
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, Bossfull Silk se conserve pendant au moins 1 an lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'environnement et d'application : 5 °C. Ne pas appliquer lors d'un degré d'humidité relatif de plus de 85 %. Conserver à l'abri du gel. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 09/01/2024

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.