



FINIFER

Couche de fond et de finition anti-rouille en phase solvant.

APPLICATIONS

Couche de fond et de finition anti-rouille pour métaux ferreux, aussi bien nouveaux que rouillés, à l'intérieur et à l'extérieur comme des constructions en fer, grillages, tuyaux,...

CARACTÉRISTIQUES

Exempt de plomb, recouvrable aussi bien avec des peintures en phase aqueuse qu'en phase solvant.

Bien et vite recouvrable.

Anti-rouille.

Système multicouche, où la couche de fond aussi bien que la couche de finition est anti-rouille.

Exempt de plomb.

COMPOSITION

LIANT	résine alkyde
PIGMENT	pigment anti-rouille phosphate de zinc
	le dioxyde de titane rutile et des matières de charge spécifiques
SOLVANT	white spirit

APPLICATION

PRÉPARATION

Le support doit être sec, propre, solide, exempt de graisse et autres impuretés, si nécessaire nettoyer.

Fer ou acier non traités en bon état:

Dégraisser à fond à l'aide du WHITE SPIRIT ou le DILUANT TS1.

Support rouillé:

Poncer à fond avec du papier abrasif gros ou à la brosse en acier.

Anciennes couches de peintures en mauvais état:

Enlever les anciennes couches de peinture écaillantes et mal adhérentes (au brûloir ou décaper à l'aide de PAINT'OFF INSTANT).

MISE EN OEUVRE

Appliquer FINIFER à la brosse ou au rouleau en 3 couches ou en 2 couches et appliquer une couche de finition en surplus.

Au pistolet, appliquer FINIFER en 2 couches.

La protection contre la formation de rouille dépend de l'épaisseur des couches anti-rouille.

C'est pourquoi il faut toujours respecter le rendement indiqué. Prêter attention aux endroits où l'épaisseur de couche de la peinture est plutôt minime (inégalités, arêtes, côtés,...)



FINIFER

Couche de fond et de finition anti-rouille en phase solvant.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT

Brosse - rouleau: 9 - 12 m²/l par couche.

Airless: 6 - 9 m²/l.

Pour une protection optimale il faut respecter cette consommation.

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussières après 3 à 5 heures.

Recouvrable après 16 heures à 24 heures.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après emploi au WHITE SPIRIT.

DONNÉES DE PISTOLAGE

AIRLESS

Diluer jusqu'à 5% avec ESSENCE A NETTOYER F.

Gicleur FineFinish (violet):

- surfaces étroites: 210

- surfaces larges: 412

Tamis de crosse: rood.

Pression de peinture: 140 à 180 bar (dépendant de la dilution).

Diluer jusqu'à 5% avec ESSENCE A NETTOYER F.

Gicleur:

- surfaces étroites: 09.20

- surfaces larges: 11.40

Tamis de crosse: rouge.

Capuchon d'air vert (ou rouge).

Pression de peinture: 100 à 140 bar (dépendant de la dilution)

Pression d'air: 2 bar

AIRMIX

CARACTÉRISTIQUES

DENSITÉ

1.25 kg/l

VISCOSITÉ

0.42 - 0.49 Pa.s (Physica 2500/s, 23° C)

POINT-ÉCLAIR

35 - 40°C



FINIFER

Couche de fond et de finition anti-rouille en phase solvant.

	TAUX DE BRILLANCE	Satiné - 20 - 60 (100μ, ASTM 60°)
	EXTRAIT SEC	en volume: environ 49 %
	VOS	Valeur limite en UE pour ce produit (A/i): 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.
TEINTES	Blanc (1) et noir (2).	
	Aussi disponible en base MY-MX B et C.	
	D'autres coloris sur demande par l'intermédiaire du laboratoire.	
EMBALLAGES	STANDARD	Blanc et noir: 0,25 l - 0,5 l - 1 l - 2,5 l
		Autres couleurs standards: 0,25 l - 0,5 l - 2,5 l
	MY-MX	Teintes légères à partir du blanc standard: 0,5 l - 1 l - 2,5 l Autres teintes bases B & C: 0,5 l - 1 l - 2,5 l.
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, FINIFER se conserve pendant au moins 3 ans lors d'une température entre 5 °C et 35 °C.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Ne pas appliquer sur fer, inégal et sablé.	
	Inflammable	
	Bien aérer et ventiler l'endroit après l'application.	
	En cas de manque de lumière du jour, un jaunissement du blanc et des teintes claires est possible à la longue. Ceci est inhérent aux peintures à base d'alkyde et n'a pas de conséquences techniques.	
	Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 29/10/2019

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. Informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente (+32 (0) 56738210).